



FABRICA DE PULBERI S.A.

☒ str. Extravilan 1, Făgăraș, 505200, Jud. Brașov, România ☎ +40 268 213468 🏠 +40 268 215200

✉ E-mail: office@fabricapulberi.ro Web: www.fabricapulberi.ro, Nr. înreg. J08/1304/2007 C.U.I. 21727401

2024

FIȘA TEHNICĂ HEXOGEN NEFLEGMATIZAT

I. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	Denumirea caracteristicilor fizico-chimice	Condiții de admisibilitate
1	Aspect exterior și culoare	Cristale fine de culoare albă, neaglomerabile
2	Punct de topire °C, min.	200
3	Impurități insolubile în acetonă %, max.	0,05
4	Aciditate (ca acid azotic) %, max.	0,05
5	Particule insolubile reținute pe sita standard US nr.60, nr.particule/sită, max.	5
6	Materiale anorganice insolubile (cenusă), %, max.	0,03
7	Umiditate (cu agent de umectare adecvat anotimpului) %, min.	15

NOTĂ:

Condițiile tehnice de calitate menționate mai sus corespund MIL – DTL -398D Tip I Clasa

1.

Se poate livra hexogen conform SMT-040451-96 cu respectarea condițiilor de ambalare și garanție din fișa tehnică.

II. AMBALARE

Hexogenul se ambalează în 2 saci de polietilenă antistatizați, introduși în cutii de carton.

Modul de ambalare sau mărimea ambalajelor poate varia în funcție de cerințele beneficiarului, cu condiția respectării normelor ADR în vigoare.

III. TERMEN DE GARANȚIE

Termenul de garanție este de 1 an de la data fabricației cu respectarea condițiilor de depozitare.

Întocmit,
Șef Serviciu CM-IC
Ing. Daniela MORARU



Director Tehnic și Producție Dezvoltare
Ing. Gheorghe Gabriel BOERIU